Demandeur :
Requested by
CLIMBAT Ltd.
4 Raina Kasabova Str., Bozhuriste
2227 - SOFIA
BULGARIA

Objet :
Object :
Essais selon / Devis n° DV2023-0983
Tests according to Quote n° DV2023-0983

Documents de référence :
Reference documentation :
Référentiel : **NF P 90-311 10.2009**
Standard ***NF P 90-311 10.2009***

Equipement :
Equipment :
Tapis pour pan d'escalade ***Mat of climbing pan***

Référence(s) commerciale (Donnée client) : **BM300 S**
Commercial reference (customer data)

Epaisseur (Donnée client):
Thickness (customer data)
30cm


Taille (Donnée client):
Size (customer data)
2x2m

Date de réception de l'échantillon :
Date of receipt sample
07/03/2024
03/07/2024

NF P 90-311 10.2009 ***NF P 90-311 10.2009***	**CONFORME** ***CONFORM***

au regard des résultats des tests réalisés ***according to the results of tests carried***


La reproduction du présent document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 pages.
Partial reproduction forbidden. There are 3 pages.



Responsable des Essais
Testing manager

1. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON
DESCRIPTION OF THE SAMPLE

Equipement *Equipment* : **Tapis pour pan d'escalade *Mat of climbing pan***
Référence *Reference* (Donnée client / *customer data*): **BM300 S**
Taille (s) *Size (s)* (Donnée client / *customer data*): **2x2m**
Epaisseur *Thickness* : **30cm**
N° échantillon *Sample no* : 24-0744



2. RESULTATS *RESULTS*

Equipement / *Equipment* : **Tapis pour pan d'escalade** ***Mat of climbing pan***

N° Echantillon *Sample no*	**24-0744**	Taille *Size*	**2x2m**	**FP n°**	**26388**
Réference *Reference*	**BM300 S**	Epaisseur *Thickness*		**30cm**	
Technicien *Technician*	**Sébastien BARROUX**	Date de début des essais *Test start date*		**20/03/2024** ***03/20/2024***	

NF P 90-311 10.2009 *NF P 90-311 10.2009*	Exigences *Requirements*	Résultats *Results*	Conclusion *Conclusion*
§4.2.1 Décélération *Deceleration*	<25*g*	23*g*	**Conforme *Conform***
§4.2.2 Enfoncement *Sinking*	50%<E<80%	79%	**Conforme *Conform***
§4.2.3 Restitution d'energie *Energy restoration*	<30%	17%	**Conforme *Conform***
§4.2.4 Homogénéité *Homogeneity*	>70%	98%	**Conforme *Conform***
§6 Notice d'utilisation *User manual*	/	/	**Conforme *Conform***
§7 Marquages *Markings*	/	/	**Conforme *Conform***

3. CONCLUSION
CONCLUSION

L'échantillon, Tapis pour pan d'escalade, référence : BM300 S de taille 2x2m, épaisseur 30cm présenté, satisfait aux exigences de sécurité prévues dans la norme NF P 90-311 10.2009.

The sample, Mat of climbing pan, reference : BM300 S of size 2x2m, thickness 30cm presented, is in compliance with the standard NF P 90-311 10.2009.

La Conformité ou Non-conformité de l'échantillon soumis à essais est délivrée au regard des résultats des tests réalisés sans tenir compte des incertitudes de mesures associées
The Conformity or Non-compliance of the sample submitted to testing is issued based on the results of the tests carried out without taking into account the associated measurement uncertainties.

FIN DU RAPPORT D'ESSAIS
END OF TEST REPORT

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons, aux produits ou aux matériels soumis au CRITT SPORT LOISIRS et tels qu'ils ont été reçus et définis dans le présent document.
The The results mentioned are only applicable to samples, products or materials subject to CRITT SPORT LOISIRS and as received and defined in this document